



GUANTES ALPHATEC SOLVEX 37-175 (13")



Descripción:

Combinando solidez y resistencia química, protege las manos de los trabajadores expuestos a una mayor variedad de riesgos químicos. Compuesto de nitrilo de alto rendimiento que ofrece una magnífica combinación de resistencia química y solidez, para unos resultados óptimos en entornos de trabajo húmedos o secos.

Características:

- El guante ofrece una mayor protección contra desgarros, perforaciones y abrasión, comparado con los guantes de caucho o de neopreno.
- Alto niveles de flexibilidad, comodidad y destreza.
- No se deforma, debilita o degrada y no contribuye a la aparición de dermatitis por contacto.
- Flocado de algodón, que reduce el sudor.
- El acabado tipo arena aporta al guante una superficie suave que incide en la reducción de costos indirectos gracias a un menor rechazo de piezas frágiles.
- Totalmente reutilizable, con una inigualable resistencia a la abrasión. Ofrece una magnífica comodidad al usuario.

Aplicaciones:

- Manejo de piezas de metal en bruto.
- Mantenimiento & reparación de equipos.
- Pintura o limpieza de herramientas o robots.
- Cambio de herramientas y moldes.
- Manipulación de mercancías.
- Llenado, mezcla y carga de materias primas.
- Apertura y drenaje de bombas, válvulas o tuberías.
- Carga y descarga de equipo de procesado.
- Supervisión de operaciones en marcha.
- Realización de pruebas.

Certificaciones:



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016 Type A



EN 388



EN 388



EN 374



EN 374



EN 374



Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto. Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido.



Siguenos:



@importadoraconsuelo

RAZON SOCIAL:

IMPORTADORA CONSUELO E.I.R.L.

R.U.C.: 20611465786



Tiempos de paso para la permeabilidad y datos de degradación según la norma EN ISO 374:2016

AlphaTec® Solvex® 37-175

	Agente químico	N° CAS	Tiempos de paso (minutos)	Índice de protección	Degradación (%)	Sección
	Ácido sulfúrico, 96%	7664-93-9			65.5	Puño
	Ácido sulfúrico, 96%	7664-93-9	52	2	69.9	Palma
	Formaldehído, 37%	50-00-0			8.2	Puño
	Formaldehído, 37%	50-00-0	> 480	6	11.9	Palma
	Heptano	142-82-5			5.7	Puño
	Heptano	142-82-5	> 480	6	13.1	Palma
	Hidróxido de amoníaco, 25%	1336-21-6			48.5	Puño
	Hidróxido de amoníaco, 25%	1336-21-6	232	4	42.8	Palma
	Hidróxido sódico, 40%	1310-73-2			-6.6	Puño
	Hidróxido sódico, 40%	1310-73-2	> 480	6	1.6	Palma
	Peróxido de hidrógeno, 30%	7722-84-1			7.9	Puño
	Peróxido de hidrógeno, 30%	7722-84-1	> 480	6	8.2	Palma

Tiempos de paso para la permeabilidad según la norma EN ISO 374:2016

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
No recomendado	Protección contra salpicaduras		Protección media		Alta protección	

Los datos indicados en esta tabla se basan en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas en el área de la palma o del puño del guante. Estas pruebas se realizaron utilizando métodos de prueba estándar que pueden no manifestarse adecuadamente en alguna de las condiciones de uso final. Queremos destacar que los tiempos de permeabilidad indicados no equivalen a tiempo de uso seguro. El tiempo de uso seguro puede variar dependiendo de si el EPI se pone correctamente o no, de la temperatura ambiente, de la toxicidad de la sustancia química y de otros factores. La información sobre permeabilidad ofrecida aquí se limita al material de protección principal. Los tiempos de paso pueden variar alrededor de costuras, cremalleras, visores u otras uniones o componentes del EPI. Es responsabilidad del profesional de Salud y Seguridad de su empresa realizar una evaluación de riesgos antes de elegir el EPI adecuado para la tarea en cuestión. Dado que Ansell no tiene un conocimiento ni un control detallados de las condiciones de uso final, estos datos se ofrecen sólo a título informativo, declinando Ansell toda responsabilidad.

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel: +32 (0) 2 528 74 00 Fax: +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> E-mail: info.europe@ansell.com



Síguenos:



@importadoraconsuelo

RAZON SOCIAL:
IMPORTADORA CONSUELO E.I.R.L.
R.U.C.: 20611465786



RAZON SOCIAL:
IMPORTADORA CONSUELO E.I.R.L.
R.U.C.: 20611465786