

BOTA RGB DE CAUCHO

CON PUNTA DE ACERO
FORRO INTERIOR AZUL

SKU: 07070436003

- CUALIDADES PRINCIPALES.**
- Material:Caucho
 - Resistente a la filtración y la inmersión.
 - Resistente a la tracción y elongación.
 - Resistente al desgarro y al despegue

Descripción: Bota RGB de caucho íntegramente reforzada en empeine, tobillos y punta, fabricada bajo elproceso de moldeado por compresión de una sola pieza, con alma interna de dralón.Ideal para trabajos de mucha exigencia en faenas múltiples de larga duración con exposición a agua y superficies agrestes.

CARACTERÍSTICAS

- Peso Aprox: 2.69 kg. /Par.
- Color de suela y caña: negro
- Altura promedio: 36 cm.
- Tallas: 36 – 47.
- Resistente a la filtración.
- Resistente a la inmersión.
- Resistente a la tracción y elongación.
- Resistente al desgarro.
- Resistente al despegue.
- Resistente a la flexión.
- Resistente a la abrasión.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en ambiente secos y ventilados, la limpieza de la bota debe darse después de culminada la faena laboral y debe aplicarse con agua y jabón neutro externamente, al finalizar inspeccionar que la limpieza sea optima y libre de residuos sólidos y líquidos adheridos en su superficie. se recomienda la aplicación en el interior de la bota talco u oxido de zinc para prolongar su tiempo de vida útil.

NORMATIVA

Normas Peruanas	NTP-ISO 20345:2017 / NTP-ISO 20344:2017
Normas Chilenas	NCh 1797:1992 / NCh 1350:1996 / NCh 772-2:1992
Normas Europeas	UNE-EN ISO 20345:2022



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - FORRO		
Prueba	Parámetro	Norma
Tracción	> 180N	NTP ISO 20344:2017 UNE EN ISO 20344:2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PUNTERA		
Prueba	Parámetro	Norma
Impacto	> 200J	NTP ISO 20344:2017 UNE EN ISO 20344:2022 UNE EN 12568:2011 ASTM F2412:2018
Compresión	> 15000 N	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CAÑA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometria	< 10 dN.m	NTP ISO 20344:2017 UNE EN ISO 20344:2022
Espesor	> 1.5 mm	
Espesor de laterales	> 3.5 mm	
Flexión	90 000 ciclos	
Filtración	~ 10 bar	
Inmersión	24 hrs	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - SUELA		
Prueba	Parámetro	Norma
Reometria	> 10 dN.m	NTP ISO 20344:2017 UNE EN ISO 20344:2022 NCh2374:1996
Espesor	> 9 mm	
Espesor de taco	> 25 mm	
Tracción	> 10 MPa	
Elongación	> 300%	
Desgarro	> 29.4 kN/m	
Dureza	70 ± 10 Shore A	
Abrasión	< 150 mm³	
Unión corte/piso	> 4 N/mm	